

ProRox® WM 950

ProRox WM 950 on kergelt seotud traattepinguga kivivilla matt, kus teppimisel ja tepingu võrguna on kasutatud galvaanitud traati. ProRox WM 950 matt on eriti sobiv tööstuslikuks isolatsiooniks, nagu kõrgsurve aurutorud, destrilleerimisüksused, boilerid, katlad, kuhu jäiku materjale on raske paigaldada ning mis esitavad kõrgeid nõudmisi isolatsiooni temperatuurikindlusele.



Tehnilised andmed

	Tooteomadused												Standard
Soojusjuhtivus	T_m (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,053	0,062	0,072	0,084	0,097	0,112	0,146	0,192	0,213	
Maksimaalne teenindustemperatuur	640 °C												EN 14706
Tulekindlus	Euroclass A1												EN 13501-1
Nominaalne tihedus	80 kg/m ³												EN 1602
Niiskusimavus	WS1 (\leq 1 kg/m ²)												EN 1609
Veest läbiimbunud kloorisisaldus	CL10 (\leq 10 ppm)												EN 13468
Veeauru takistus	$\mu = 1$												EN 14303
EN 14303 Toote markeering*	MW EN 14303-T2-ST(+)-640-WS1-CL10												EN 14303

* Paksusklass määratakse koormuse all 1000 Pa

Vastavus

ProRox WM 950 traaditud matid vastavad täies ulatuses rahvusvaheliste standardite nõuetele nagu EN14303.

Kuna ettevõtte ROCKWOOL puudub kontrollisolatsiooni disaini ja paigaldusviisi, lisatarvikute materjalide või rakenduste seisukorra üle, ei anna ettevõtte ROCKWOOL garantiid mis tahes ROCKWOOLi tooteid sisaldava paigaldise toimimisele. Ettevõtte ROCKWOOL üldine vastutus ja saadavalolevad heastamisvahendid on piiratud üldiste müügitingimustega. See garantii asendab kõiki muid otseseid või kaudseid garantiisid ja tingimusi, k.a kaubanduslikkust ja teatud otstarbeks sobivust puudutavaid garantiisid. ROCKWOOL Technical Insulation jätab endale õiguse teha tootesse igal ajal vajalikke muudatusi. Seetõttu jäetakse õigus teha tehnilistes spetsifikatsioonides muudatusi.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® ja ProRox® on ROCKWOOL International A/S registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine eelneva kirjaliku loata ei ole lubatud.